

A22 MY 23
AUTOMATICO POWER

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE super per utilizzo automatico, per pallettizzatori con gruppo di prestiro.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



DATI

Caratteristiche		Valori	Unità di misura	Metodo
Densità		0,916 – 0,919	g/cm ³	ASTM-D 1505
Resistenza all'impatto (dart test)		192	g	ASTM-D 1709
Carico di rottura	↓ MD	35	N/mm ²	ASTM-D 882B
	→ TD	24		
Allungamento a rottura	↓ MD	495	%	ASTM-D 882B
	→ TD	635		
Potere collante (cling)		135	g	Produzione
Prestiro Garantito		240	%	Produzione
Prestiro Massimo		260	%	Produzione
Spessore		23	μ	

Tolleranze: Lunghezza ± 2.0 mm - Larghezza ± 2.0 mm - Spessore ± 1.5 μm

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.